




Número do ensaio:	1086	Data:		Horario:	
Tipo de Areia	FINA	Origem:	ATACADO		
Placa:		Nº Nota:			

Ensaio de Granulometria NBR NM 248

Peneira		Quantia (Gramas)	% Retido	%Acumulado
MM	Mesh			
9,5	-	0	0,0	0,0
6,3	-	0	0,0	0,0
4,8	4	0	0,0	0,0
2,4	8	0	0,0	0,0
1,2	14	0	0,0	0,0
0,6	30	0,16	0,0	0,0
0,3	50	4,6	1,3	1,4
0,15	100	267,41	77,7	79,1
0,075	200	70,76	20,6	99,7
Fundo		1,2	0,3	100,0
Total		344,13		
Modulo de finura		0,81		



Laboratório Empresa Minérios Ferreira
 Responsavel Técnico - Eng Civil Marco Antônio B. da Rosa
 Crea SC 170154-9