



Número do ensaio:	1051	Data:		Horario:	
Tipo de Areia	REGULAR	Origem:	ATACADO		
Placa:		Nº Nota:			

### Ensaio de Granulometria NBR NM 248

Peneira		Quantia (Gramas)	% Retido	%Acumulado
MM	Mesh			
9,5	-	0	0,0	0,0
6,3	-	0	0,0	0,0
4,8	4	6,65	1,9	1,9
2,4	8	22,86	6,4	8,3
1,2	14	34,23	9,6	18,0
0,6	30	107,7	30,3	48,3
0,3	50	119,7	33,7	82,0
0,15	100	56	15,8	97,8
0,075	200	6,02	1,7	99,5
Fundo		1,75	0,5	100,0
Total		354,91		
Modulo de finura		2,56		

