



Número do ensaio:	1083	Data:		Horario:	
Tipo de Areia	REGULAR CONCRETEIRA	Origem:	ATACADO		
Placa:		Nº Nota:			

Ensaio de Granulometria NBR NM 248

Peneira		Quantia (Gramas)	% Retido	%Acumulado
MM	Mesh			
9,5	-	0	0,0	0,0
6,3	-	0	0,0	0,0
4,8	4	11,43	3,0	3,0
2,4	8	53,51	14,0	17,0
1,2	14	40,84	10,7	27,7
0,6	30	94,41	24,7	52,4
0,3	50	117	30,6	83,0
0,15	100	56,4	14,8	97,8
0,075	200	6,45	1,7	99,5
Fundo		2	0,5	100,0
Total			382,04	
Modulo de finura			2,81	

