

FRANTINS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA-EPP
BRASIL – SÃO PAULO – PIRASSUNUNGA – RUA CURITIBA, 4721 – V. BELMIRO/ CEP 13633-515
FONE: 35615410 CNPJ: 10.708.841/0001-01 I.E.: 536.143.205.114

Resina acrílica polimerizável bivalente, (PÓ/LÍQUIDO) para confecção de coroas, pontes, esculturas de provisórios, fixação de facetas e jaquetas, preenchimentos de retenções em PTR (PRÓTESE TOTAL REMOVÍVEL) e PPR (PRÓTESE PARCIAL REMOVÍVEL) e preenchimento de cavidades nos trabalhos de caracterização de dentes artificiais em acrílico.

Tipo 1; classe 1

Composição:

Resina (Pó):

- Polimetilmetacrilato
- Peróxido de benzoila
- Pigmentos biocompatíveis

Líquido FRANTINS COR Termopolimerizável:

- Monômero de Metilmetacrilato
- EDMA (Crosslink)
- Pigmentos Fluorescentes

Líquido FRANTINS COR Autopolimerizável:

- Monômero de Metilmetacrilato
- DMT
- Inibidor
- EDMA (Crosslink)
- Pigmentos Fluorescentes

Precauções:

- * Ler as instruções antes do manuseio descrito no rótulo.
- * Somente para uso odontológico.
- * Líquido muito inflamável, atóxico.
- * Mistura ar/pó (resina) se torna inflamável.
- * Recomenda-se manuseio em locais ventilados luvas de nitrílica e óculos de proteção.
- * Gestantes. Lactentes e pessoas sensíveis ao produto não devem manuseá-lo.
- * Conservar ao abrigo da luz e calor.
- * Não deixar o material não polimerizado entrar em contato com a mucosa do paciente. O calor da polimerização pode causar queimaduras.

Cores:

Disponível nas cores – 60, 62, 65, 66, 67, 69,
Incisal

Embalagens:**Resina**

Frascos de: 80g

Líquido Autopolimerizável com Crosslink e Fluorescente

Frascos de: 50 ml e 120 ml

Líquido Termopolimerizável com Crosslink e Fluorescente

Frasco de: 50 ml.

Instruções:**AGITE O FRASCO ANTES DE USAR***** Preparo:**

Os recipientes e as mãos devem estar limpos isentos de contaminantes para evitar alterações na cor. Para melhores resultados utilizar sempre líquido FRANTINS COR com Fluorescente.

Observe sempre para obter cores e resultados mais próximos da escala, atenção para observar a proporção correta entre o corpo e o incisal, para clarear a matiz da coroa, a sobre camada da incisal (esmalte) é estendida ao longo do terço gengival. Para escurecer, limitar a camada ao terço médio, expondo mais a cor do corpo. Para conseguir cores intermediárias, buscar misturar partes proporcionais de dois pós das cores mais próximas às desejadas. Para tonalidades de incisal mais escuras, acrescentar uma quantidade de pó da cor desejada.

Iniciar o acabamento com brocas e fresas passar para pedras abrasivas e finalizá-lo com lixas de textura fina. O polimento é realizado com escovas macias. Para garantir a melhor qualidade em seus trabalhos, faça sempre uso dos monômeros FRANTINS COR com Crosslink e Fluorescente, possuem formulação específica para este trabalho.

1. Composição e informações sobre os ingredientes

Ingredientes	Número CAS	Símbolos de risco	Concentração
Polimetilmetacrilato	9011-14-7	N/A	N/A

FRANTINS COR

FICHA TÉCNICA
Português

RESINA ACRÍLICA

2. Responsável Técnica.

Regiane do Nascimento Rodrigues – CRQ 04163305

REGISTRO ANVISA: CLASSE: II 80984220003

3. Outras informações

N/A Não aplicável

N/C Não classificado

N/D Não disponível

Acrylic Resin Polymerizable Bivalent (Powder/Liquid)

For Confection of crowns, bridges, provisional sculptures, facets fixation and jaquets, fillings of retentions in PTR (Prosthesis total removable), PPR (Prosthesis partially removable) and fillings of cavities at works for characterization of artificial acrylic teeth.

Tipe 1; Class 1.

PRESENTATIONS

Packaging:

Powder: Bottles of 80grs.

Liquid Selfpolymerizable with crosslink and fluorescent: Bottles of 50ml and 120 ml.

Liquid thermopolymerizable with crosslink and fluorescent: Bottles of 50 ml.

Colors/Powder: 60, 62, 65, 66, 67, 69 and incisal

Precautions:

- *Read the handling instructions described on the label before using it.
- * For dental use only
- *Flammable liquid, non-toxic material (Flash Point: 10°C / 50°C).
- *Air/Powder mixture (Resin) can form flammable.
- *Handling the product is recommended in ventilated areas, wearing nitrile gloves and protective goggles.
- * Pregnant women, nursing mothers and people with known allergies should not handle this product.
- *Keep protected from heat and light.
- *Do not let a NON polymerized material get on the patient's skin. The heat from polymerization can cause burns.

Composition:

Resin (Powder):

- Polymethyl methacrylate
- Benzoyl Peroxide
- Biocompatible pigments.

Liquid FRANTINS COR Thermopolymerizable:

- Monomer Methylmetacrylate
- EDMA (crosslink)
- Fluorescent Pigments

Liquid FRANTINS COR Selfpolymerizable:

- Monomer Methylmetacrylate
- DMT
- Inhibidor
- EDMA (Crosslink)
- Fluorescent Pigments

Precautions:

- Read the handling instructions described on the label before using it.
- For dental use only
- Flammable liquid, non-toxic material (Flash Point: 10°C / 50°C).
- Air/Powder mixture (Resin) can form flammable.
- Handling the product is recommended in ventilated areas, wearing nitrile gloves and protective goggles.
- Pregnant women, nursing mothers and people with known allergies should not handle this product.
- Keep protected from heat and light.
- Do not let a NON polymerized material get on the patient's skin. The heat from polymerization can cause burns.

SHAKE THE POWDER BEFORE USING IT.

•Preparation:

Containers and hands should be cleaned free of contaminants to prevent changes in color.

For best results always use liquid FRANTINS COLOR with Fluorescent.

Always watch for color and results closer to the scale, attention to observe the correct ratio between the body and the incisal, to lighten the hue of the crown, the layer of the incisal (enamel) is extended along the gingival third. To darken, limit layer to the middle third, exposing more the body color. To achieve intermediate colors, seek mixing proportional shares of two post of the closest to the desired color. For incisal shade darker, adding a quantity of powder of desired color.

Start finishing with drills and cutters pass for abrasive stones and finish it with fine sandpaper texture. The polishing is performed with soft brushes. To ensure the best quality in their work, always make use of monomers FRANTINS COLOR with Crosslink and Fluorescent are specific formulation for this job.

1.Composition and Informations about the raw materials.

Ingredients	CAS Number	Risk Symbols	Concentration
Polymethylmethacrylate	9011-14-7	N/A	N/A

2. Technical Responsible.

- Regiane do Nascimento Rodrigues – CRQ 04163305

• **Anvisa Registration:** Class: II **80984220003**

3. Other informations.

N/A Not Aplicable N/C Not Classified N/D Not Disponible.

Resina de acrílico polimerizable bivalente, (POLVO/LÍQUIDO) para la confección de coronas, puentes, esculturas de provisionales, fijación de facetas y chaquetas, rellenos de retenciones en la PTR (PROTESE TOTAL EXTRAÍBLE) y el PPR (PROTESE PARCIAL EXTRAÍBLE) y relleno de cavidades en los trabajos de caracterización de dientes artificiales de acrílico.

Tipo 1; clase 1

Composición:

Resina (Polvo):

- Polimetilmetacrilato
- Peróxido de benzoila
- Pigmentos biocompatibles

Líquido FRANTINS COLOR Termopolimerizable:

- Monómero de metacrilato de metilo
- EDMA (Crosslink)
- Pigmentos Fluorescentes

Líquido FRANTINS COLOR Autopolimerizable:

- Monómero de metacrilato de metilo
- DMT
- Inhibidor
- EDMA (Crosslink)
- Pigmentos Fluorescentes

Colores:

Disponible en los colores— 60, 62, 65, 66, 67, 69,

Incisal

Envases:

Resina

Botellas de: 80g

Líquido Autopolimerizable con Crosslink y Fluorescente

Frascos de 50 ml y 120 ml

Líquido Termopolimerizable con Crosslink y Fluorescente

Botella de 50 ml.

Precauciones:

- * Lea las instrucciones antes de manipular descrita en la etiqueta.
- * Sólo para uso dental.
- * Líquido muy inflamable, no tóxico (punto de inflamación: 10°C / 50°).
- * / Polvo de mezcla de aire (resina) se vuelve inflamable.
- * Se recomienda el manejo de guantes y gafas de nitrilo ventilados.
- * Las mujeres embarazadas. Los bebés y las personas sensibles al producto no deben manejar la situación.
- * Mantener alejado de la luz y el calor.
- * No permita que el material no polimerizado ponerse en contacto con la mucosa del paciente. El calor de la polimerización puede causar quemaduras.

Agitar el frasco antes de usar

*** Preparación:**

Los recipientes y las manos deben estar limpias, libres de contaminantes para evitar cambios en el color. Para mejores resultados utilizar siempre líquido FRANTINS COLOR Fluorescente.

Tenga en cuenta siempre para obtener los colores y los resultados más cercanos a la escala, la atención para observar la proporción correcta entre el cuerpo y el incisal, para aclarar la tonalidad de la corona, sobre la capa de la incisal (esmalte) es extendida a lo largo del tercio gingival. Para oscurecer, limitar la capa al tercio medio, exponiendo más el color del cuerpo.

Para conseguir colores intermedios, buscar mezclar partes proporcionales de los dos post de los colores más cercanas a las deseadas. Para tonos de incisal más oscuras, acrescent Para tonos de incisal más oscuras, añadir una cantidad de polvo de color deseada. Iniciar el acabado con brocas y fresas pasar para piedras abrasivas y finalizarlo con limas de textura fina. El pulido se realiza con cepillos suaves. Para garantizar la mejor calidad en sus trabajos, haga siempre uso los monómeros FRANTINS COLOR con Crosslink y Fluorescente, son la formulación específica para este trabajo.

1. Composición e información sobre los componentes

Ingredientes Número CAS Símbolos concentración de riesgos

Polimetilmetacrilato 9011-14-7 N / A N / A

2. Responsable Técnico.

Regiane Rodrigues Nascimento - CRQ 04163305

REGISRT0 ANVISA: **CLASE: II 80984220003**

3. Otras informaciones

N / A N No aplicable / C Sin clasificación N / A No disponible