

## ABS Condutivo

**Material:** ABS Condutivo

**Cor:** Todas as cores

**Diâmetro:** 1.75mm

**Tolerância Dimensional:** +/- 0.02mm

### Informações de impressão

Temperatura de extrusão (bico)	230°C à 270°C
Temperatura da mesa (mesa)	80°C à 120°C
Velocidade de impressão	até 100mm

\*Esses parâmetros são apenas uma recomendação, podendo variar de acordo com o equipamento utilizado.

## Propriedades:

**Resistência a tensão:** 6-11 (kgf)

**Melt Mass Flow Rate:** 12-19g/10min (220°C,10kg)

**Breaking Elongation:** 25%

**N.W.:** 1kg/roll, 5kg/roll

**G.W.:** 1.3kg/roll, 5.6lg/roll

**Resistividade:** 105e+6  $\Omega$ \*m