

## ABS Antichamas

**Material:** ABS Antichamas

**Cor:** Todas as cores

**Diâmetro:** 1.75mm

**Temperatura de transição vítrea:** 100°C

### Informações de impressão

Temperatura de extrusão (bico)	215°C à 240°C
Temperatura da mesa (mesa)	100°C à 130°C
Velocidade de impressão	até 180mm

\*Esses parâmetros são apenas uma recomendação, podendo variar de acordo com o equipamento utilizado.

Propriedade	Método de teste	Unidade	Valor
Resistência a tensão	ASTM D 638	kg/cm <sup>2</sup>	440
Alongamento na ruptura	ASTM D 638	%	20
Módulo de flexão	ASTM D 790	kg/cm <sup>2</sup>	27,000
Dureza (R-Scale)	ASTM D 785	-	104
Resistência ao impacto IZOD (23°C)	ASTM D 256	kg-cm/cm	24
Inflamabilidade	UL94	-	-