

ABS Premium MG94

Material: ABS MG94

Cor: Todas as cores

Diâmetro: 1.75mm

Temperatura de transição vítrea: 115°C

Informações de impressão

Temperatura de extrusão (bico)	225°C à 250°C
Temperatura da mesa (mesa)	100°C à 130°C
Velocidade de impressão	até 180mm

*Esses parâmetros são apenas uma recomendação, podendo variar de acordo com o equipamento utilizado.

Propriedade	Método de teste	Unidade	Valor
Resistência a tensão	ASTM D 638	kg/m ²	469
Alongamento na ruptura	ASTM D 638	%	18
Módulo de flexão	ASTM D 790	kg/m ²	26716
Dureza (R-Scale)	ASTM D 785	-	113
Resistência ao impacto IZOD (23°C)	ASTM D 256	kg-cm/cm	24.5