

ASA

Material: ASA

Cor: Todas as cores

Diâmetro: 1.75mm

Temperatura de transição vítrea: 75°C

Informações de impressão

Temperatura de extrusão (bico)	220°C à 260°C
Temperatura da mesa (mesa)	100°C à 110°C
Velocidade de impressão	até 120mm

*Esses parâmetros são apenas uma recomendação, podendo variar de acordo com o equipamento utilizado.

Propriedade	Unidade	Valor
Resistência a tensão	kgf	6-10
Alongamento na ruptura	%	24
Densidade	g/cm ³	1,04