

Nylon GT-Easy

Material: Nylon

Diâmetro: 1.75mm

Informações de impressão

Temperatura de extrusão (bico)	220°C à 245°C
Temperatura da mesa (mesa)	60°C à 80°C
Velocidade de impressão	até 80mm

*Esses parâmetros são apenas uma recomendação, podendo variar de acordo com o equipamento utilizado.

Propriedade	Método de teste	Unidade	Valor
Resistência a tensão	ASTM D 2256-16	Kgf	39.5
Alongamento	ASTM D 2256-16	%	100