

## ABS Speed

**Material:** ABS

**Cor:** Todas as cores

**Diâmetro:** 1.75mm

**Temperatura de transição vítreia:** 100°C

### Informações de impressão

Temperatura de extrusão (bico)	220°C à 250°C
Temperatura da mesa (mesa)	100°C à 130°C
Velocidade de impressão	até 500mm/s

\*Esses parâmetros são apenas uma recomendação, podendo variar de acordo com o equipamento utilizado.

Propriedade	Método de teste	Unidade	Valor
Resistência a tensão	ISO 527	kg/m <sup>2</sup>	448
Alongamento na ruptura	ISO 527	%	12
Módulo de flexão	ISO 527	kg/m <sup>2</sup>	23453
Dureza (R-Scale)	ISO 2039-1	-	100
Resistência ao impacto IZOD (23°C)	ISO 180/A	kg-cm/cm	22.4