



Madeiraira
MAPA



MANUAL TÉCNICO PINTURA DE PORTAS

11 95495-3570

WWW.MADEIREIRAMAPA.COM.BR

PINTURA DE PORTA CURUPIXÁ LISA E FRISADA

PINTAR UMA PORTA LISA OU FRISADA DE CURUPIXÁ EXIGE ATENÇÃO ESPECIAL AO PREPARO DA MADEIRA, JÁ QUE É UMA MADEIRA TROPICAL DE DENSIDADE MÉDIA, QUE ACEITA BEM PINTURA E VERNIZ, DESDE QUE O PROCESSO SEJA FEITO CORRETAMENTE.

AQUI VAI UM PASSO A PASSO PROFISSIONAL PARA PINTURA COM ACABAMENTO LISO (ESMALTE OU TINTA PU, POR EXEMPLO):

✓ MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- LIXA PARA MADEIRA (GRÃOS 100, 150 E 220)
- SELADOR PARA MADEIRA OU FUNDO PREPARADOR
- MASSA PARA MADEIRA (OPCIONAL, PARA NIVELAMENTO)
- PINCEL E ROLO DE ESPUMA (OU PISTOLA, SE QUISER ACABAMENTO MAIS FINO)
- TINTA ESMALTE (À BASE D'ÁGUA OU SOLVENTE) OU TINTA PU
- AGUARRÁS OU ÁGUA (DEPENDENDO DA TINTA)
- PANOS LIMPOS E SECOS

🔧 1. PREPARAÇÃO DA MADEIRA

1. LIXE BEM TODA A SUPERFÍCIE COM LIXA 100 OU 150 PARA REMOVER IMPERFEIÇÕES E ABRIR OS POROS DA MADEIRA.
2. LIMPE O PÓ COM PANO SECO OU LEVEMENTE ÚMIDO. É ESSENCIAL REMOVER TODO O PÓ.
3. SE HOVER IMPERFEIÇÕES OU FISSURAS, APLIQUE MASSA PARA MADEIRA, ESPERE SECAR E LIXE NOVAMENTE.

🧱 2. APLICAÇÃO DE SELADOR OU FUNDO PREPARADOR

- APLIQUE UMA DEMÃO DE SELADOR PARA MADEIRA (OU FUNDO FOSCO BRANCO, SE FOR PINTAR COM TINTA ESMALTE).
- ESPERE SECAR DE ACORDO COM O FABRICANTE.
- LIXE LEVEMENTE COM LIXA FINA (GRÃO 220) PARA NIVELAR.

3. PINTURA

1. DILUA A TINTA CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE (EM GERAL 10% A 20% DE DILUENTE).

2. APLIQUE COM ROLO DE ESPUMA OU PISTOLA PARA MELHOR ACABAMENTO LISO. EVITE PINCEL SE QUIZER ZERO MARCAS.

1. APLIQUE 2 A 3 DEMÃOS, COM LIXAMENTO LEVE ENTRE ELAS, SE NECESSÁRIO.

2. RESPEITE O TEMPO DE SECAGEM ENTRE DEMÃOS (NORMALMENTE 4 A 6 HORAS PARA ESMALTES, 24H PARA PU).

4. ACABAMENTO (OPCIONAL)

- SE QUIZER ACABAMENTO BRILHANTE, APLIQUE VERNIZ PU TRANSPARENTE POR CIMA DA PINTURA, MAS APENAS SE A TINTA FOR COMPATÍVEL.
- SE FOR TINTA ACETINADA OU FOSCA, NORMALMENTE NÃO É NECESSÁRIO.

DICAS:

- A CURUPIXÁ PODE MANCHAR OU SOLTAR TANINOS EM CONTATO COM ÁGUA. SE USAR TINTA À BASE D'ÁGUA, USE FUNDO ISOLANTE OU SELADOR ADEQUADO.
- EVITE PINTAR EM DIAS MUITO ÚMIDOS OU SOB SOL DIRETO.
- SE FOR USAR TINTA PU, O IDEAL É QUE A APLICAÇÃO SEJA FEITA COM PISTOLA EM AMBIENTE CONTROLADO, POIS EXIGE CATALISADOR E TÉCNICA PROFISSIONAL.

TUDO O PROCESSO DEVE SER REALIZADO POR UM PROFISSIONAL QUALIFICADO.

A MADEIREIRA MAPA NÃO SE RESPONSABILIZA POR DANOS DECORRENTES DE QUALQUER AVARIA APÓS A APLICAÇÃO DO PRODUTO.

