



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TINTA PARA PISO PREMIUM ARARA AZUL

Revisão:
23/07/2021

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Látex para piso e cimentados
Função/Indicação	Para aplicação em pisos, cimentados, áreas de lazer, quadras poliesportivas e demarcação de garagens. Indicado também, para repintura de pisos
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.14
Norma de desempenho	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	120 a 125 KU
Rendimento	Balde plástico com 16 L: 130 a 200 m ² /demão Galão plástico com 3,4L: 28 a 43 m ² /demão
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	30% a 40 % de água limpa na 1ª demão e 10% a 20% nas demais demãos
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar trincha ou rolo de lã. Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 12 h
Liberação da Superfície para Tráfego	de pessoas: Aguardar 24 h após aplicação de veículos leves: Aguardar 48 h após aplicação de veículos pesados: Aguardar 72 h após aplicação
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as, raspando, lixando ou escovando a superfície ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem CIMENTADO NOVO/QUEIMADO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem CIMENTADO NOVO RÚSTICO/NÃO QUEIMADO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo CIMENTADO ANTIGO LISO/QUEIMADO OU POUCO ABSORVENTE: lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: corrija-as com argamassa e aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem Não aplicar este produto em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas etc.)
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazul.com.br	