



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TINTA PARA PISO PREMIUM EXTRA ARARA AZUL

Revisão:
12/01/2022

Folha: 1/1

| USO E APLICAÇÕES | |
|---|--|
| Descrição | Látex para piso e cimentados durabilidade extra |
| Função/Indicação | Para pintura ou repintura de pisos, cimentados, áreas de lazer, quadras poliesportivas e demarcação de garagens. Apresenta maior durabilidade às intempéries e ao tráfego |
| Ambiente | Exterior e interior |
| Acabamento | Semibrilho |
| REFERÊNCIAS NORMATIVAS | |
| Classificação | De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.14 |
| Norma de desempenho | Norma interna |
| INFORMAÇÕES TÉCNICAS | |
| Composição | Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas |
| pH | 9 a 10 |
| Viscosidade | 120 a 125 KU |
| Rendimento | Balde plástico com 16 L: 130 a 200 m ² /demão Galão plástico com 3,4 L: 28 a 43 m ² /demão |
| INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO | |
| Diluição | 40% a 50% de água limpa na 1ª demão e 10% a 20% nas demais demãos |
| Nº de demãos | 2 a 3 |
| Intervalo entre demãos | 4 h |
| Modo de aplicação | Utilizar trincha ou rolo de lã. Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão |
| Tempo de secagem | Toque: 2 h Final: 12 h |
| Liberação da Superfície para Tráfego | de pessoas: Aguardar 24 h após aplicação de veículos leves: Aguardar 48 h após aplicação de veículos pesados: Aguardar 72 h após aplicação |
| Condições ambientais para aplicação | Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com umidade relativa do ar maior que 90% |
| Cuidados com o preparo da superfície | PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as, raspando, lixando ou escovando a superfície ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem CIMENTADO NOVO/QUEIMADO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem CIMENTADO NOVO RÚSTICO/NÃO QUEIMADO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias CIMENTADO ANTIGO LISO/QUEIMADO OU POUCO ABSORVENTE: lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: corrija-as com argamassa e aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem Não aplicar este produto em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas etc.) |
| Recomendações de segurança | As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico |
| RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA | |
| Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br | |