



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
ARENITO ESPECIAL ARARA AZUL

Revisão:  
30/03/2022

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Textura estilizada com brilho
Função/Indicação	Proporcionar um excelente acabamento estilizado, com ótima resistência às intempéries e à umidade. Dispensa escovação.
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Estilizado e brilhante
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1
Norma de desempenho	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Embalagens	Balde plástico com 25 kg
Consumo	Arenito Especial Fino: 2,3 a 2,7 kg/m <sup>2</sup> Arenito Especial Médio: 2,8 a 3,2 kg/m <sup>2</sup> Arenito Especial Grosso: 3,8 a 4,2 kg/m <sup>2</sup>
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Até 5% de água limpa
Nº de demãos	1
Fundo	Microrrevestimento na cor
Modo de aplicação	Utilizar desempenadeira, dando acabamento com espátula ou desempenadeira de plástico.
Tempo de secagem	Toque: 3 h Área externa: 36 h Área interna: 72 h Final: 28 dias
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Preparo da superfície	Leia atentamente o item “Cuidados com o preparo da superfície”. Se necessário, corrija as imperfeições com regularizador de paredes. Antes da aplicação do produto, é necessária aplicação de microrrevestimento, pigmentado na mesma cor do arenito especial, como fundo
Cuidados com o preparo da superfície	<b>É NECESSÁRIO APLICAR FUNDO:</b> aplique microrrevestimento na mesma cor do Arenito Especial   <b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem.   <b>SUPERFÍCIES METÁLICAS:</b> aplicar primer ou fundo fosco apropriado antes do microrrevestimento   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de microrrevestimento   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS E OU ONDULADAS:</b> corrija-as com regularizador de paredes (ambientes externos e internos). Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho. Em paredes com remendos ou pontos com diferença de absorção, utilizar fundo preparador de paredes à base de solvente
Recomendações após a aplicação	Até 20 dias após a aplicação do arenito, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site <a href="http://www.araraazultintas.com.br">www.araraazultintas.com.br</a>	