



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
ESMALTE METÁLICO ARARA AZUL

Revisão:
28/07/2021

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Esmalte de efeito
Função/Indicação	Indicado para revestimento, embelezamento e proteção com máxima durabilidade, de superfícies de metais. Produto de fácil aplicação, com secagem rápida e alta cobertura, proporcionando um excelente acabamento
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Brilhante

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.1.11
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina alquídica modificada, pigmentos metálicos, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos
Densidade	0,90 a 0,96 g/cm ³
Viscosidade	120 a 130 s (Copo Ford 4 a 25°C)
Rendimento	Galão metálico com 3,6 L: 50 a 60 m ² /demão Lata metálica com 900 mL: 12 a 15 m ² /demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	30% de aguarrás
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar revólver
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície a ser pintada deve estar completamente limpa e seca, isenta de ferrugem, materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Em superfícies brilhantes, lixe até tirar o brilho. Antes da aplicação do esmalte metálico como acabamento, recomenda-se o uso de zarcão em metais ferrosos e fundo para galvanizados em superfícies de alumínio ou metais galvanizados
Recomendações de segurança	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contra vapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.
Recomendações gerais	Para melhor retenção do brilho ao longo do tempo, recomenda-se a aplicação de um verniz acrílico base solvente ou verniz poliuretano bicomponente. O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazul.com.br