



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
HIDROFLEX MANTA LIQUIDA ARARA AZUL**

Revisão:
02/12/2021

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Manta Líquida
Função/Indicação	Impermeabilizante Acrílico Elastomérico, indicado para cobertura de superfícies externas não transitadas de lajes de concreto, pisos, telhas, estruturas metálicas, fibrocimento, rebocos e argamassas. Preenche microfissuras de até 0,5 mm e cria película impermeável e flexível a partir da 3ª demão. Reflete parte dos raios solares e colabora para reduzir o calor absorvido pela estrutura.
Ambiente	Externo sem trânsito
Acabamento	Acetinado, flexível, na cor branca

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 13321 e ABNT NBR 9574
----------------------	--

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, cargas minerais, água, aditivos e microbicidas não metálicos
pH	9 a 10
Consumo	1,200 a 1,500 kg por m ² , variando conforme aplicador ou ferramenta de aplicação
Embalagens	Balde plástico com 18 kg Galão plástico com 3,6 kg

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	10% a 15% de água limpa na primeira demão, somente em superfícies porosas. Esta etapa será considerada como primer, promovendo melhor aderência e ancoragem. Pronto para uso nos demais tipos de superfície e demais demãos.
Nº de demãos	No mínimo 5 demãos, dependendo da necessidade da superfície. Em superfície porosas, a primeira demão será considerada como primer.
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar rolo de lã, trincha, brocha ou pistola airless. Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão.
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 24 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: lave com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. *Pode ser aplicado diretamente sobre superfícies metálicas não ferrosas.
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br