



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
HIDROFLEX PARA TEXTURAS ARARA AZUL**

Revisão:  
01/03/2021

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Proporciona enchimento, diminui a porosidade e prepara a superfície para receber texturas, ajudando a prevenir microfissuras
<b>Função/Indicação</b>	Para selar e uniformizar a absorção das superfícies de paredes de alvenaria, reboco, cerâmica porosa e dos blocos de cimento que irão receber acabamento com texturas. Apresenta acabamento áspero, facilitando a aplicação da textura. Sempre utilize o selador na mesma cor da textura que será aplicada posteriormente
<b>Ambiente</b>	Exterior e interior
<b>Acabamento</b>	Fosco

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Norma de desempenho</b>	Norma interna
----------------------------	---------------

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, água, aditivos e microbicidas não metálicos
<b>pH</b>	9 a 10
<b>Viscosidade</b>	80 a 85 KU
<b>Rendimento</b>	Balde plástico com 18 kg: 80 a 100 m <sup>2</sup> /demão Galão plástico com 3,6 kg: 16 a 20 m <sup>2</sup> /demão

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	10 a 15% de água limpa
<b>Nº de demãos</b>	1 demão
<b>Intervalo entre demãos</b>	-
<b>Modo de aplicação</b>	Utilizar rolo de lã ou trincha. Homogeneizar bem o produto com auxílio de um bastão
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 30 min Final: 6 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	A superfície a ser aplicada deverá estar regularizada, limpa, isenta de mofo, poeiras, óleo, graxas e partículas soltas
<b>Recomendações de segurança</b>	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazul.com.br](http://www.araraazul.com.br)