



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**MASSA CORRIDA PVA ARARA AZUL**

Revisão:  
18/10/2021

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Massa PVA niveladora
Função/Indicação	Massa PVA de fácil aplicação e lixamento, possui alto poder de aderência, nivelamento e enchimento. Indicada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria, concreto, gesso, fibrocimento e demais superfícies rígidas e foscas, que estejam preparadas adequadamente
Ambiente	Interior
Acabamento	Não se aplica
Cor	Branca
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.2
Norma de desempenho	ABNT NBR 15348
Certificação	Produto certificado pela ABNT/INMETRO (certificado nº 180.006/19). Consulta disponível em <a href="http://www.inmetro.gov.br">www.inmetro.gov.br</a>
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Produto à base de emulsões acrílicas e vinílicas, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Rendimento	Balde plástico com 25 kg: 16 a 40 m <sup>2</sup> /demão Caixa de papelão com 20 kg: 13 a 32 m <sup>2</sup> /demão Saco valvulado de 15 kg: 10 a 24 m <sup>2</sup> /demão Galão plástico com 6 kg: 4 a 9 m <sup>2</sup> /demão Pote plástico com 1,5 kg: 1 a 2,4 m <sup>2</sup> /demão
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Produto pronto para uso
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar desempenadeira e espátula de aço. Lixar após as aplicações
Tempo de secagem	Toque: 30 min Lixamento: 4 h Final: 6 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias   <b>REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente. Em paredes que possuam acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho
Recomendações após aplicação	Aplique produto de acabamento em até 60 dias após o uso da massa corrida PVA
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site <a href="http://www.araraazul.com.br">www.araraazul.com.br</a>	