



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
RESINA MULTIUSO PREMIUM ARARA AZUL

Revisão:
01/02/2019

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Resina Multiuso Premium
Função/Indicação	Proteger, dar brilho e reduzir a absorção de água em superfícies cerâmicas naturais, concreto aparente, fibrocimento e pedras naturais (não vitrificadas), proporcionando maior proteção e durabilidade
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Brilhante
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.8.3 e 4.8.5
Norma de desempenho	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Polímero acrílico modificado, pigmentos orgânicos e inorgânicos, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	60 a 65 KU
Rendimento	Balde de 16 L: Cerâmicas novas: 100 a 120 m ² / demão Repintura de cerâmicas: 200 a 240 m ² / demão Concreto aparente: 140 a 160 m ² / demão Fibrocimento: 80 a 100 m ² / demão Pedras naturais: 140 a 160 m ² / demão Galão de 3,4 L: Cerâmicas novas: 21 a 25 m ² / demão Repintura de cerâmicas: 42 a 50 m ² / demão Concreto aparente: 30 a 34 m ² / demão Fibrocimento: 17 a 21 m ² / demão Pedras naturais: 30 a 34 m ² / demão
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	10% a 20% de água limpa
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar rolo de lã anti-gota, trincha, airless ou pistola. Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 24 h Atrito por limpeza: 5 dias
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: eliminar raspando, limpando ou escovando a superfície POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: limpar com escova de pelos e pano limpo umedecido com água. Aguardar a secagem ÓLEOS E GRAXAS: lavar com solução de água e detergente neutro e enxaguar. Aguardar a secagem SUPERFÍCIES COM UMIDADE: identificar a origem e tratar de maneira adequada MOFO, ALGAS E RESÍDUOS DE POLUIÇÃO: lavar com solução de água e água sanitária em partes iguais, esperar 6 h e enxaguar bem. Aguardar a secagem SUPERFÍCIES COM BRILHO: lixar até eliminar o brilho e remover o pó, limpando com pano umedecido em água. Aguardar a secagem Em nenhuma das situações anteriores, utilize ácido muriático para limpeza <small>* Adaptado de ABNT NBR 13245</small>
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico.
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazul.com.br	