



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**SELADORA EXTRA PARA MADEIRA ARARA AZUL**

Revisão:  
01/10/2020

Folha: 1/1

<b>USO E APLICAÇÕES</b>	
<b>Descrição</b>	Seladora Extra para Madeira
<b>Função/Indicação</b>	Indicada para selar e uniformizar superfícies internas de madeira em geral
<b>Ambiente</b>	Interior
<b>Acabamento</b>	Brilhante
<b>REFERÊNCIAS NORMATIVAS</b>	
<b>Classificação</b>	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.1.6
<b>INFORMAÇÕES TÉCNICAS</b>	
<b>Composição</b>	Resina alquídica, solução de nitrocelulose, solventes aromáticos e álcoois
<b>Densidade</b>	0,90 – 0,94 g/cm <sup>3</sup> à 25°C.
<b>Viscosidade</b>	60 - 70 segundos à 25°C.
<b>Sólidos</b>	20% – 26%
<b>Rendimento</b>	Pote metálico com 900 ml: 7,5 a 10 m <sup>2</sup> /demão Galão metálico com 3,6 L: 30 a 40 m <sup>2</sup> /demão
<b>INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO</b>	
<b>Diluição</b>	Pincel e boneca: até 30% de thinner 8800 Revólver: até 80% de thinner 8800
<b>Nº de demãos</b>	2 a 3, após cada demão lixe utilizando lixa para madeira grana 325 ou 400.
<b>Intervalo entre demãos</b>	1 h
<b>Modo de aplicação</b>	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar rolo de espuma ou de lã de pelo baixo, revólver ou pincel com cerdas macias.
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 15 min Final: 2 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	A superfície a ser selada deve estar completamente limpa e seca, isenta de materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Lixe para a remoção de farpas. Em madeira nova, em ambientes internos (que não serão molhados), utilize seladora para madeira como fundo e corrija as imperfeições com massa para madeira.
<b>Recomendações de segurança</b>	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contra vapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.
<b>Recomendações gerais</b>	O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação
<b>RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA</b>	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site <a href="http://www.araraazul.com.br">www.araraazul.com.br</a>	