



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
ZARCÃO ARARA AZUL

Revisão:
01/10/2020

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Fundo anticorrosivo
Função/Indicação	Indicado para proteção anticorrosiva e antioxidante de superfícies ferrosas novas ou com vestígios de ferrugem
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Brilhante

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.1.1.2
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina alquídica, solventes alifáticos e aromáticos, cargas minerais, pigmentos inorgânicos, secantes e aditivos
Densidade	1,13 a 1,19 g/cm ³
Viscosidade	80 – 85 KU (Unidade de Krebs)
Rendimento	Galão metálico com 3,6 L: 30 a 40 m ² /demão Pote metálico com 900 ml: 9 a 10 m ² /demão Pote metálico com 225 ml: 2 a 2,5 m ² /demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Pincel e rolo: 10% de aguarrás Revólver: 30% de aguarrás
Nº de demãos	1 a 2
Intervalo entre demãos	12 h
Modo de aplicação	Utilizar rolo de espuma, revólver ou pincel com cerdas macias
Tempo de secagem	Toque: 4 h Final: 24 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície a ser pintada deve estar completamente limpa e seca, isenta de ferrugem, materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Em superfícies brilhantes, lixe até tirar o brilho METAIS: lixe para a remoção da ferrugem. Utilize zarcão em metais ferrosos e fundo para galvanizados em alumínio e galvanizados MADEIRAS: lixe para a remoção de farpas. Em madeira nova, para aplicação de esmalte, utilize fundo branco fosco e, para envernizar, utilize seladora para madeira (somente em superfícies internas). Corrija as imperfeições com massa para madeira ALVENARIA: pode-se utilizar o fundo preparador de paredes à base de solventes
Recomendações de segurança	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contra vapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.
Recomendações gerais	Durante os 7 primeiros dias após a aplicação, não exponha a superfície trabalhada a esforços. O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazul.com.br