



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
ARENITO FINO - MÉDIO - GROSSO ARARA AZUL

Revisão:  
17/06/2026

Folha: 1/2

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Textura hidrorrepelente de pedras pigmentadas
Função/Indicação	Proporcionar acabamento estilizado sobre superfícies de alvenaria em geral, com ótima resistência às intempéries e à umidade
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Áspero, fosco
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	Arenito fino: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1 Arenito médio: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.2 Arenito grosso: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.3
Norma de desempenho	ABNT NBR 17134
Certificação	Produtos certificados pela QUALYGROUP/INMETRO. Consulta disponível em <a href="http://www.inmetro.gov.br">www.inmetro.gov.br</a> . Arenito fino: Certificado Nº MT.354.170/2026 Arenito médio: Certificado Nº MT.366.170/2026 Arenito grosso: Certificado Nº MT.357.170/2026
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Embalagens	Balde plástico com 25 kg Balde plástico com 20 kg Caixa de papelão com 20 kg
Consumo	Arenito fino: 2,3 a 2,7 kg/m <sup>2</sup> Arenito médio: 2,8 a 3,2 kg/m <sup>2</sup> Arenito grosso: 3,8 a 4,2 kg/m <sup>2</sup>
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Até 5% de água limpa
Nº de demãos	1
Intervalo entre demãos	-
Modo de aplicação	Aplicar com desempenadeira de aço, dando acabamento com espátula ou desempenadeira de plástico
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 24 h Cura: 28 dias
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Preparo da superfície	Leia atentamente o item “Cuidados com o preparo da superfície”. Se necessário, corrija as imperfeições com regularizador de paredes. Antes da aplicação do produto, utilize selador para texturas, pigmentado na mesma cor do arenito
Cuidados com o preparo da superfície	<b>PARTÍCULAS SOLTAS:</b> elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO:</b> elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem   <b>ÓLEOS E GRAXAS:</b> elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação   <b>PARTES MOFADAS:</b> lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem   <b>SUPERFÍCIES METÁLICAS:</b> aplique primer ou fundo fosco sintético apropriado, antes do selador   <b>REBOCO NOVO:</b> aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico ou para textura   <b>REBOCO FRACO, CONCRETO APARENTE, CAIAÇÃO, GESSO E DRYWALL, FIBROCIMENTO, REPINTURA, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS:</b> aplique uma demão de fundo preparador de paredes   <b>IMPERFEIÇÕES RASAS E ONDULADAS:</b> corrija-as com regularizador de parede (ambientes externos e internos)   <b>PAREDES COM ACABAMENTO ACETINADO OU BRILHANTE:</b> lixe até a remoção do brilho   <b>REBOCO COM REMENDOS OU COM DIFERENÇA DE ABSORÇÃO:</b> utilize fundo preparador de parede à base de solvente   <b>LOCAIS COM INFILTRAÇÕES OU UMIDADE:</b> elimine a causa da infiltração. Aguarde a secagem e prepare a superfície devidamente   <b>MICROFISSURAS DE ATÉ 2 mm:</b> corrija com Hidroflex Sela Trinca. Logo após, aplique duas demãos de Hidroflex Multiuso ou Hidroflex Selador para Texturas



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA**  
**ARENITO FINO - MÉDIO - GROSSO ARARA AZUL**

Revisão:  
17/06/2026

Folha: 2/2

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

**Recomendações após a aplicação**

Até 20 dias após a aplicação do arenito, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar

**Recomendações de segurança**

As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site [www.araraazul.com.br](http://www.araraazul.com.br)