



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
ESMALTE ALUMÍNIO ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Esmalte Alumínio
Função/Indicação	Indicado para revestimento, embelezamento e proteção com máxima durabilidade de superfícies de metais. De fácil aplicação, com secagem rápida e alta cobertura, proporcionando um excelente acabamento
Ambiente	Exterior e Interior
Acabamento	Metálico

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.1.11
----------------------	--

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina alquídica modificada, pigmentos metálicos, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos.
Densidade	0,91 – 0,95 g/cm ³ à 25°C.
Viscosidade	30 - 35 segundos à 25°C (CF 4)
Rendimento	Tambor metálico com 180 L: 250 a 300 m ² /demão a cada 18 L. Lata metálica com 18 L: 250 a 300 m ² /demão Galão metálico com 3,6 L: 50 a 60 m ² /demão Lata metálica com 900 mL: 12 a 15 m ² /demão Lata metálica com 225 mL: 3,0 a 3,7 m ² /demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	30% de aguarrás
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar revólver
Tempo de secagem	Toque: 1 h Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície a ser pintada deve estar completamente limpa e seca, isenta de ferrugem, materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Em superfícies brilhantes, lixe até tirar o brilho. Utilize zarcão em metais ferrosos e fundo para galvanizados em alumínio e galvanizados.
Recomendações de segurança	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contravapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.
Recomendações gerais	Durante os 7 primeiros dias após a aplicação, não exponha a superfície trabalhada a esforços. O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br