



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA  
ESMALTE METÁLICO ARARA AZUL

Revisão:  
14/02/2024

Folha: 1/1

**USO E APLICAÇÕES**

<b>Descrição</b>	Esmalte de efeito
<b>Função/Indicação</b>	Indicado para revestimento, embelezamento e proteção com máxima durabilidade, de superfícies de metais. Produto de fácil aplicação, com secagem rápida e alta cobertura, proporcionando um excelente acabamento
<b>Ambiente</b>	Exterior e interior
<b>Acabamento</b>	Brilhante

**REFERÊNCIAS NORMATIVAS**

<b>Classificação</b>	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.2.1.11
<b>Norma de desempenho</b>	Norma interna

**INFORMAÇÕES TÉCNICAS**

<b>Composição</b>	Resina alquídica modificada, pigmentos metálicos, solventes alifáticos e aromáticos, secantes e aditivos
<b>Densidade</b>	0,90 a 0,96 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viscosidade</b>	120 a 130 s (Copo Ford 4 a 25°C)
<b>Rendimento</b>	Tambor metálico com 180 L: 250 a 300 m <sup>2</sup> /demão a cada 18 L. Lata metálica com 18 L: 250 a 300 m <sup>2</sup> /demão Galão metálico com 3,6 L: 50 a 60 m <sup>2</sup> /demão Lata metálica com 900 mL: 12 a 15 m <sup>2</sup> /demão

**INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO**

<b>Diluição</b>	30% de aguarrás
<b>Nº de demãos</b>	2 a 3
<b>Intervalo entre demãos</b>	4 h
<b>Modo de aplicação</b>	Utilizar revólver
<b>Tempo de secagem</b>	Toque: 1 h Final: 12 h
<b>Condições ambientais para aplicação</b>	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
<b>Cuidados com o preparo da superfície</b>	A superfície a ser pintada deve estar completamente limpa e seca, isenta de ferrugem, materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Em superfícies brilhantes, lixe até tirar o brilho. Antes da aplicação do esmalte metálico como acabamento, recomenda-se o uso de zarcão em metais ferrosos e fundo para galvanizados em superfícies de alumínio ou metais galvanizados
<b>Recomendações de segurança</b>	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contravapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.
<b>Recomendações gerais</b>	Para melhor retenção do brilho ao longo do tempo, recomenda-se a aplicação de um verniz acrílico base solvente ou verniz poliuretano bicomponente. O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação

**RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA**

Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site [www.araraazultintas.com.br](http://www.araraazultintas.com.br)