



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
HIDROFLEX BORRACHA LÍQUIDA ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Borracha líquida é um impermeabilizante acrílico elastomérico hidrorrepelente com associação de resina PU
Função/Indicação	Indicado para revestir e impermeabilizar superfícies internas e externas, com declive suficiente para o não acúmulo de água em telhados, galvanizados, fibrocimento, reboco, concreto, argamassas, texturas ou em repinturas, desde que estejam preparadas adequadamente. Por possuir em sua composição resina PU, este produto consegue associar em um só, resistência, impermeabilidade e flexibilidade, por muito mais tempo. A partir da 3ª demão, é capaz de preencher e prevenir microfissuras de até 0,3 mm, proporcionando redução de ruídos, além de refletir parte dos raios solares, reduzindo o calor absorvido pela superfície, proporcionando melhor conforto térmico. <i>Não indicamos pintar sobre texturas hidrorrepelentes recém aplicadas ou que ainda apresentem o efeito hidrorrepelente e massa acrílica. Pingos de água e de chuva podem manchar a parede até 30 dias após a pintura. Se isso acontecer, lave imediatamente a parede com água limpa.</i>
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Acetinado, flexível e hidrorrepelente, na cor conforme catálogo

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 - Classificação 4.5.16
Normas de desempenho	De acordo com as ABNTs NBRs: 14940/16388/15987/16548/13321

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de resina PU, emulsão acrílica elastomérica, cargas minerais, hidrorrepelente, água, aditivos e microbicidas não metálicos
pH	9 a 10
Rendimento	Balde 21,5 kg: 82 m ² Galão 4,3 kg: 16,4 m ² *A variação do rendimento está diretamente ligada às condições de aplicação, absorção ou tipo de superfície, e maneira ou tipo de ferramentas utilizadas
Embalagens	Balde plástico com 21,5 kg Galão plástico com 4,3 kg

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	20% de água limpa na 1ª demão 10% de água limpa nas demais demãos Superfícies porosas: 30% de água limpa. Esta etapa será considerada como primer ou fundo, promovendo melhor aderência e ancoragem as demais demãos
Nº de demãos	3 demãos *O nº de demãos pode variar de acordo com a cor, condições de aplicação, absorção ou tipo de superfície, e maneira ou ferramenta utilizada
Intervalo entre demãos	4 h, podendo variar de acordo com a temperatura do ambiente
Modo de aplicação	Utilizar rolo de lã, trincha, brocha ou pistola <i>airless</i> . Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão ou batedor elétrico
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 24 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando MASSA PVA, MASSA ACRÍLICA, POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: remova as partículas soltas com o auxílio de uma escova de cerdas macias e pano umedecido com água, espere a secagem e utilize o produto como fundo diluído a 30% ÓLEOS E GRAXAS: lave com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, e utilize o produto como primer, diluído a 30% REBOCO FRACO, CONCRETO APARENTE, REPINTURAS, GESSO E DRYWALL: aplicar uma demão de fundo preparador de paredes METAIS GALVANIZADOS: aplicar diretamente METAIS FERROSOS: aplicar fundo ou primer apropriado LOCAIS COM INFILTRAÇÕES OU UMIDADE: elimine a causa da infiltração, deixe secar e prepare a superfície adequadamente MICROFISSURAS DE ATÉ 2 mm: corrija com Hidroflex Sela Trinca SUPERFÍCIES OXIDADAS OU DE AÇO CARBONO: antes da aplicação é necessário sempre aplicar fundo ou primer adequado, evitando o contato direto do produto com a superfície
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br