

LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA HIDROFLEX MULTIUSO ARARA AZUL

Revisão: 01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Produto impermeabilizante à base de resina acrílica. Possui alta resistência, elasticidade e flexibilidade. Pode ser usado para três finalidades, dependendo do número de demãos. Com uma demão, funciona como selador de alta resistência. Com duas demãos, já funciona como impermeabilizante. Com três demãos, dá o acabamento final de pintura
Função/Indicação	Selar, impermeabilizar e dar acabamento em superfícies de alvenaria, paredes de reboco, concreto e fibrocimento
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco
REFERÊNCIAS NORMATIVA	S
Norma de desempenho	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, água, aditivos e microbicidas não metálicos
рН	9 a 10
Viscosidade	80 a 85 KU
Consumo	Como selador (1 demão): 350 a 400 g/m² Como impermeabilizante (2 demãos): 650 a 700 g/m² Acabamento final (3 demãos): 950 a 1.000 g/m²
Embalagens	Balde plástico com 18 kg Galão plástico com 3,6 kg
INFORMAÇÕES PARA APLI	CAÇÃO
Diluição	Primeira demão (selador): 10% a 15% de água limpa Segunda demão (impermeabilizante): 05% a 10% de água limpa Terceira demão (acabamento): 05% a 10% de água limpa
Nº de demãos	1 a 3, dependendo da função desejada
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar rolo de lã, trincha ou brocha. Homogeneizar bem o produto com auxílio de um bastão
Tempo de secagem	24 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície deverá estar regularizada, limpa, isenta de mofo, poeiras, óleo, graxas e partículas soltas.
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARM	IAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA
<u> </u>	de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br