



**LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
HIDROFLEX SELA TRINCA ARARA AZUL**

Revisão:
19/02/2024

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Massa vedante acrílica flexível monocomponente
Função/Indicação	Indicada para tratamento de trincas e fissuras em alvenaria e concreto. Possui elasticidade, que acompanha a movimentação moderada de trincas e fissuras
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco, na cor branca
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Norma de desempenho	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina acrílica, cargas minerais, água, aditivos e microbicidas
pH	9,0 a 9,5
Rendimento	Balde plástico com 22 kg: 70 a 105 m lineares de trinca (2 a 3 mm) Galão plástico com 5 kg: 16 a 24 m lineares de trinca (2 a 3 mm) Pote plástico com 1,25 kg: 05 a 07 m lineares de trinca (2 a 3 mm)
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Pronto para uso
Nº de demãos	2 a 4 demãos, até preencher a fissura
Intervalo entre aplicações	24 h
Modo de aplicação	Deve-se abrir a fissura, removendo partículas soltas e criando espaço para entrada da massa, até 5 mm de profundidade. Antes da aplicação do Hidroflex Sela Trinca Arara Azul, é necessário o uso de FUNDO PREPARADOR para paredes. Preencher a fissura utilizando espátula flexível de aço
Tempo de secagem	Toque: 4 h Final: 24 h (para trincas até 3 mm)
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície a ser aplicada deverá estar limpa, isenta de mofo, poeiras, óleo, graxas e partículas soltas
Cuidados após a aplicação	Para pintura, aguardar no mínimo 48 h após aplicação do Hidroflex Sela Trinca Arara Azul
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazul.com.br	