



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
MASSA CORRIDA - LINHA EASY ARARA AZUL

Revisão:
13/03/2026

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Massa corrida niveladora de alta performance
Função/Indicação	Massa corrida de alta performance. Produto oferece grande poder de transferência, permitindo aos aplicadores uma área maior de frente de trabalho, desenvolvida para aplicação com rolo de textura (cabelo de anjo) e acabamento em desempenadeira de alto rendimento, fácil aplicação e lixamento, compatível com as lixadeiras orbitais ou telescópicas (girafa). Possui alto poder de aderência, nivelamento e enchimento. Indicada para nivelar e corrigir pequenas imperfeições em superfícies de alvenaria, concreto, drywall, gesso, fibrocimento e demais superfícies rígidas foscas, que estejam preparadas adequadamente
Ambiente	Interior
Acabamento	Não se aplica
Cor	Branco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.7.2
Norma de desempenho	ABNT NBR 15348

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsões acrílicas e vinílicas, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Rendimento	Balde plástico com 20 kg: 13 a 32 m²/demão Balde plástico com 25 kg: 16 a 40 m²/demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Produto pronto para uso
Modo de Aplicação	Despenadeira de aço, rolo para textura (cabelo de anjo)
Lixamento	Manual, lixadeira orbital ou telescópicas (girafa)
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Tempo de secagem	Toque: 30 min Lixamento: 4 h Final: 6 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem ÓLEOS E GRAXAS: lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente PAREDES COM ACABAMENTO ACETINADO OU BRILHANTE: lixe até a remoção do
Recomendações após aplicação	Aplique produto de acabamento em até 60 dias após o uso da massa corrida
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br