



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TEXTURA RÚSTICA #20, #14, #12, #10, #08 ARARA AZUL

Revisão:
29/01/2024

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Textura hidrorrepelente rústica
Função/Indicação	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral, com ótima resistência às intempéries e à umidade. Como fundo, utilizar selador para texturas na cor da textura rústica escolhida
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Rústico, fosco, conforme efeito dado pelo aplicador
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificações	Textura Rústica #20: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1 Textura Rústica #14: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.2 Textura Rústica #12, #10 e #08: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.3
Norma de desempenho	Norma interna
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Produto à base de emulsões acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Embalagens	Balde plástico com 25 kg Caixa de papelão com 20 kg
Consumo	Textura Rústica #20: 2,0 a 2,5 kg/m ² Textura Rústica #14: 3,0 a 3,5 kg/m ² Textura Rústica #08, #10, #12: 3,5 a 4,0 kg/m ²
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Até 1% de água limpa
Nº de demãos	1
Intervalo entre demãos	-
Modo de aplicação	Utilizar desempenadeira de aço, dando acabamento com espátula ou desempenadeira de plástico
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 24 h Cura: 28 dias
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Preparo da superfície	Leia atentamente o item “Cuidados com o preparo da superfície”. Se necessário, corrija as imperfeições com regularizador de paredes
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguarde a secagem ÓLEOS E GRAXAS: lave com solução de água e detergente neutro, aguarde a secagem PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem SUPERFÍCIES METÁLICAS: aplicar primer ou fundo fosco apropriado, antes do selador para texturas REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Após a cura, aplique uma demão de selador para texturas REBOCO FRACO, CAIAÇÃO, GESSO, FIBROCIMENTO, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes à base de água ou solvente IMPERFEIÇÕES RASAS E OU ONDULADAS: corrija-as com regularizador de paredes (ambientes externos e internos). Em paredes que possuem acabamento acetinado ou brilhante, lixar até a remoção do brilho. Em paredes de reboco com remendos ou pontos com diferença de absorção, utilizar fundo preparador de paredes à base de solvente
Recomendações após a aplicação	Até 20 dias após a aplicação da textura, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br	