



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TEXTURA RÚSTICA #20, #14, #12, #10, #08 ARARA AZUL

Revisão:
17/06/2026

Folha: 1/2

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Textura hidrorrepelente rústica
Função/Indicação	Proporcionar acabamento de efeito em relevo sobre superfícies de alvenaria em geral, com ótima resistência às intempéries e à umidade. Como fundo, utilizar selador para texturas na cor da textura rústica escolhida
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Rústico, fosco, conforme efeito dado pelo aplicador

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificações	Textura Rústica #20: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.1 Textura Rústica #14: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.2 Textura Rústica #12, #10 e #08: de acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.6.3
Norma de desempenho	ABNT NBR 17134
Certificação	Produtos certificados pela QUALYGROUP/INMETRO. Consulta disponível em www.inmetro.gov.br Textura rústica #20: Certificado Nº MT.354.170/2026 Textura Rústica #14: Certificado Nº MT.366.170/2026 Textura Rústica #12, #10 e #08: Certificado Nº MT.357.170/2026

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsões acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Embalagens	Balde plástico com 25 kg Balde plástico com 20 kg Caixa de papelão com 20 kg
Consumo	Textura Rústica #20: 2,0 a 2,5 kg/m ² Textura Rústica #14: 3,0 a 3,5 kg/m ² Textura Rústica #08, #10, #12: 3,5 a 4,0 kg/m ²

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	Até 1% de água limpa
Nº de demãos	1
Intervalo entre demãos	-
Modo de aplicação	Utilizar desempenadeira de aço, dando acabamento com espátula ou desempenadeira de plástico
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 24 h Cura: 28 dias
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Preparo da superfície	Leia atentamente o item “Cuidados com o preparo da superfície”. Se necessário, corrija as imperfeições com regularizador de paredes
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as raspando, lixando ou escovando a superfície e aplique uma demão de fundo preparador de paredes POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem SUPERFÍCIES METÁLICAS: aplique primer ou fundo fosco sintético apropriado, antes do selador REBOCO NOVO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias, no mínimo. Após a cura, aplique uma demão de selador acrílico ou para textura REBOCO FRACO, CONCRETO APARENTE, CAIAÇÃO, GESSO E DRYWALL, FIBROCIMENTO, REPINTURA, TIJOLO E PAREDES CALCINADAS: aplique uma demão de fundo preparador de paredes IMPERFEIÇÕES RASAS E ONDULADAS: corrija-as com regularizador de parede (ambientes externos e internos) PAREDES COM ACABAMENTO ACETINADO OU BRILHANTE: lixe até a remoção do brilho REBOCO COM REMENDOS OU COM DIFERENÇA DE ABSORÇÃO: utilize fundo preparador de parede à base de solvente LOCAIS COM INFILTRAÇÕES OU UMIDADE: elimine a causa da infiltração. Aguarde a secagem e prepare a superfície devidamente MICROFISSURAS DE ATÉ 2 mm: corrija com Hidroflex Sela Trinca. Logo após, aplique duas demãos de Hidroflex Multiuso ou Hidroflex Selador para Texturas



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TEXTURA RÚSTICA #20, #14, #12, #10, #08 ARARA AZUL

Revisão:
17/06/2026

Folha: 2/2

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Recomendações após a aplicação

Até 20 dias após a aplicação da textura, podem aparecer manchas causadas por respingos ou pingos isolados de chuva, principalmente, em cores escuras. Ocorrendo tal situação, deve-se lavar prontamente a superfície, com água, sem esfregar

Recomendações de segurança

As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br