



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
TINTA PARA PISO PREMIUM ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Látex para piso e cimentados
Função/Indicação	Para pintura ou repintura de pisos, cimentados, áreas de lazer, quadras poliesportivas e demarcação de garagens
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Fosco

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.5.14
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Produto à base de emulsão acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais, aditivos e microbicidas
pH	9 a 10
Viscosidade	120 a 125 KU
Rendimento	Balde plástico com 16 L: 130 a 200 m ² /demão Galão plástico com 3,4 L: 28 a 43 m ² /demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	40% a 50% de água limpa na 1ª demão e 10% a 20% nas demais demãos
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar trincha ou rolo de lã. Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 12 h
Liberação da Superfície para Tráfego	de pessoas: Aguardar 24 h após aplicação de veículos leves: Aguardar 48 h após aplicação de veículos pesados: Aguardar 72 h após aplicação
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as, raspando, lixando ou escovando a superfície ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para a aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem CIMENTADO NOVO/QUEIMADO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem CIMENTADO NOVO RÚSTICO/NÃO QUEIMADO: aguarde a secagem e a cura de 28 dias CIMENTADO ANTIGO LISO/QUEIMADO OU POUCO ABSORVENTE: lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem IMPERFEIÇÕES PROFUNDAS: corrija-as com argamassa e aguarde a secagem e a cura de 28 dias. Lave com ácido muriático, diluído em água, na proporção de 4:1, enxágue e aguarde a secagem Não aplicar este produto em superfícies não porosas (vitrificadas, esmaltadas, enceradas etc.)
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com água em abundância. Em caso de ingestão, não provocar vômito e procurar auxílio médico

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br