



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
VERNIZ ACRÍLICO ALTA RESISTÊNCIA ACETINADO
BASE D'ÁGUA ARARA AZUL

Revisão:
01/07/2025

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES

Descrição	Verniz acrílico alta resistência
Função/Indicação	Envernizar, proteger e realçar as cores de superfícies de madeira, alvenaria, gesso, concreto e fibrocimento com maior resistência as intempéries. Estas superfícies foscas podem estar pintadas ou texturizadas
Ambiente	Exterior e interior
Acabamento	Acetinado

REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.3.2.5
Norma de desempenho	Norma interna

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Composição	Resina acrílica modificada, glicóis, sílicas e aditivos
pH	8,5 a 9,5
Viscosidade	60 a 70 KU
Brilho a 60°	Máximo 20 UB
Rendimento	Balde plástico com 16 L: 110 a 150 m ² /demão Galão plástico com 3,4 L: 23 a 32 m ² /demão

INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO

Diluição	De 10% a 20% de água limpa
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	4 h
Modo de aplicação	Utilizar pincel, trincha ou rolo de lã. Homogeneizar bem o produto com auxílio de um bastão
Tempo de secagem	Toque: 2 h Final: 12 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície a ser envernizada deve estar completamente fosca, limpa e seca, isenta de materiais gordurosos, ceras, mofos e qualquer tipo de partículas soltas. SUPERFÍCIES BRILHANTES: lixar até o total fosqueamento PARTÍCULAS SOLTAS: elimine-as, raspando, lixando ou escovando a superfície POEIRA E PÓ DE LIXAMENTO: elimine-os com escova de pelos e pano limpo umedecido com água, aguardando a secagem ÓLEOS E GRAXAS: elimine-os com solução de água e detergente neutro, aguardando a secagem para aplicação PARTES MOFADAS: lave a superfície com sanitizante, enxágue e aguarde a secagem
Recomendações de segurança	As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em lugar fresco, seco e ventilado. Ao aplicar, usar óculos de segurança, máscara protetora e luvas. Em caso de contato com a pele, lavar com sabão e água em abundância. Em caso de contato com os olhos, lavar com água corrente por 20 minutos. Em caso de ingestão, não induza vômito, procurar auxílio médico
Recomendações gerais	O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação

RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA

Consultar a Ficha de Dados de Segurança (FDS) – disponível no site www.araraazultintas.com.br