



LINHA IMOBILIÁRIA - FICHA TÉCNICA
VERNIZ MARÍTIMO ARARA AZUL

Revisão:
14/02/2024

Folha: 1/1

USO E APLICAÇÕES	
Descrição	Verniz Marítimo
Função/Indicação	Proteger e embelezar superfícies de madeira. Possui elevada resistência e ótimo alastramento, com proteção contra raios UV
Ambiente	Exterior e Interior
Acabamento	Brilhante
REFERÊNCIAS NORMATIVAS	
Classificação	De acordo com a ABNT NBR 11702 – Tipo 4.3.1.7
Norma de desempenho	ABNT NBR 16211
INFORMAÇÕES TÉCNICAS	
Composição	Resina alquídica modificada, solventes alifáticos e aromáticos, secantes, pigmentos e aditivos para proteção contra raios UV
Densidade	0,88 – 0,92 g/cm ³ a 25°C
Viscosidade	50 - 60 segundos à 25°C (CF 4)
Rendimento	Tambor metálico com 180 L: 100 m ² /embalagem a cada 18 L Lata metálica com 18 L: 100 m ² /embalagem Galão metálico com 3,6 L: 20 m ² /embalagem Lata metálica com 900 ml: 5 m ² /embalagem Lata metálica com 225 ml: 1,25 m ² /embalagem
INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO	
Diluição	Pincel e rolo: 10% de aguarrás Revólver: 30% de aguarrás
Nº de demãos	2 a 3
Intervalo entre demãos	12 h
Modo de aplicação	Homogeneizar bem o produto com o auxílio de um bastão. Utilizar rolo de espuma ou de lã de pelo baixo, revólver ou pincel com cerdas macias
Tempo de secagem	Toque: 6 h Final: 24 h
Condições ambientais para aplicação	Não aplicar em ambientes com temperatura inferior a 10°C, superior a 40°C, ou com a umidade relativa do ar maior que 90%
Cuidados com o preparo da superfície	A superfície a ser envernizada deve estar completamente limpa e seca, isenta de materiais gordurosos, cera, mofo e pó. Lixe para a remoção de farpas. Em madeira nova, em ambientes internos (que não serão molhados), utilize seladora para madeira como fundo e corrija as imperfeições com massa para madeira
Recomendações de segurança	Produto inflamável com risco de explosão. As embalagens devem ser mantidas fechadas, fora do alcance de crianças e animais e, em local coberto, fresco, seco e ventilado, na posição vertical. Manter o produto longe de fonte de calor, faíscas ou chamas. Mantenha o ambiente ventilado durante o uso. Para manuseio e aplicação recomenda-se usar máscara de proteção com filtro contra vapores, luvas e óculos de segurança, no caso de aplicação por pulverização utilize cabine de pintura com exaustão. Evite contato com a pele e olhos, em caso de contato, lave-os abundante com água corrente por 20 minutos. Pessoas com alergia ao produto devem evitar o seu uso. Em caso de inalação, leve a pessoa para local ventilado. Ocorrendo irritações ou ingestão acidental do produto, procure auxílio médico.
Recomendações gerais	O desempenho do produto depende da correta preparação da superfície e da adequada diluição. O rendimento mencionado pode variar de acordo com a diluição, preparação, tipo de superfície e método de aplicação
RECOMENDAÇÕES DE ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE E SEGURANÇA	
Consultar a Ficha de Informação de Segurança de Produto Químico (FISPQ) – disponível no site www.araraazultintas.com.br	